



Technický list 03.15 **Stavební tmel PROFI**

Výrobek Jednosložkový těsnící spárovací tmel, na bázi syntetické pryže.

Vlastnosti

- Bez silikonu;
- Vysoká přilnavost na různé stavební mat. i za vlhka a mokra;
- Vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům včetně UV záření;
- Po vytvrzení přetíratelný,
- S protiplísňovými fungicidy (fungistatický).

Použití

- Renovace spár zasklívacích systémů;
- Těsnění netěsností okapů, parapetů a střech;
- Těsnění spár při výrobě automobilů, autobusů, vlakových osobních vozů apod.;
- Tmelení spár mezi rámy oken, dveří a zdívkem s požadavkem na povrchovou úpravu;
- Tmelení spár mezi dřevem, betonem, zdívkem, kovy, plasty, sklem ve stavebnictví i průmyslu.

Balení Kartuše 310 ml
Barva Transparent, bílá, šedá

Technické údaje

Základ	-	S-EB-S syntetický kaučuk
Konzistence	-	tixotropní pasta
Hustota	g/ml	0,95
Sušina	%	73
Tepelná odolnost	°C	-25 / +100 (po vytvrzení)
Tepelná odolnost	°C	-15 (při přepravě)
Aplikační teplota	°C	+5 / +40
Doba vytvoření povrch. vrstvy	min	≈ 10 (při 23°C / 55% rel. vlhk.)
Rychlost nanášení	g/min	350 (při síle 3mm a tlaku 6,3Bar)
Možnost přetírat po vytvrzení	-	Ano
Dilatační schopnost	%	± 25
Stékvavost	mm	3 (dle ISO 7390)
Prodloužení do přerušení	%	300 (dle DIN 53 504)
Modul 100%	MPa (N/mm ²)	0,25 (dle DIN 53 504)
Mez pevnosti v tahu	MPa (N/mm ²)	0,50 (dle DIN 53 504)
Tvrdoost dle Shore A (3s)	°	14 ± 3 (dle DIN 53 505)
Skladovatelnost	měsíce	24 (při teplotách od +5°C < +25°C)
Minimální šířka spáry	mm	4
Maximální šířka spáry	mm	10
Přibližná spotřeba	vzorec	$\text{délka spáry [m]} = \frac{\text{obsah [ml]}}{\text{šířka [mm]} \cdot \text{hloubka [mm]}}$
Přibližná spotřeba z 310 ml	příklad	$\text{délka spáry [m]} = \frac{310[\text{ml}]}{4[\text{mm}] \cdot 6[\text{mm}]} = 12,9\text{m}$
Přibližná spotřeba z 310 ml	m	12,9m (pro spáru 4 x 6 mm)

Omezení Mimo jiné není vhodné pro použití na polystyren, PE, PP, a teflon.
Podklad Musí být čistý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika
Bankovní spojení: KB Krmov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



Technický list 03.15 **Stavební tmel PROFI**

Pokyny	Dle šířky spáry upravte špičku seříznutím. Obsah tuby vytlačujte mechanickou nebo pneumatickou pistolí. Upozornění: Tmel nanášejte s mírným předávkováním z důvodu propadu - vysychání rozpouštědel.
Čištění	Materiál: ihned čističem M.E.K. Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.
Bezpečnost	Viz «Bezpečnostní list 03.15»
Aktualizace	Aktualizováno dne: 18.07.2010 Vyhотовeno dne: 12.11.2001

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krmov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100