



Technický list 07.38 Šľahaný sadrový brúsiteľný tmel (Qualy Fill)

Výrobok Jednozložkový ultraľahký sadrový tmel (pasta) na báze akrylátovej disperzie. Vytvrdzuje odparením vody, vytvára pevný spoj.

Vlastnosti

- Bez rozpúšťadiel;
- Vysoká príľnavosť na omietky, tehlové steny, betón, drevo a pod.
- Veľmi ľahko sa nanáša, brúsiteľný, pretierateľný akrylátovými a disperznými nátermi.

Použitie

- Pre interiéry;
- Opravy trhlín a prasklín v omietke, stene, sadrokartóne, betóne;
- Tmelenie špár sadrokartónových konštrukcií s požiadavkou na brúsiteľnosť;

Balenie Farba Kelímok 250 ml a 500 ml, vedro 5 litrov a 10 litrov
Biela

Technické údaje

Základ	-	akrylátová disperzia
Konzistencia	-	tixotropná pasta
Hustota	g/ml	1,90
Tepelná odolnosť	°C	+75 (po vytvrdnutí)
Tepelná odolnosť	°C	-15 (pri preprave)
Tepelný rozsah použitia	°C	+5 / +30
Doba vytvorenia povrch. vrstvy	min	~ 5 (pri 23°C / 55% rel. vlhk.)
Skladovateľnosť	mesiace	12 (pri teplotách od +5°C do +25°C)
Minimálna šírka špáry	mm	neobmedzené

Obmedzenie Okrem iného nie je vhodné pre miesta zaťažené dlhodobou vlhkosťou, vodou, pre použitie na PE, PP, živočíšne podklady a teflón. Nepoužívať v uzavretých konštrukciách.

Podklad Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, masťô a oleja.

Ošetrovanie (príprava)

podkladu

Pokyny

Veľmi savé podklady odporúčame ošetriť penetračným náterom S-T70. Naniestať špachtľou a po zatvrdnutí zbrúsiť Brúsnou špongiou alebo väčšie plochy hľadítkom s Brúsnou mriežkou.

Upozornenie

Pri použití v exteriéri nutne tmelovú vrstvu zabezpečiť proti pôsobeniu vlhka a vody min. 5 hodín po aplikácii, po úplnom vytvrdnutí nutne opatriť napr. fasádny náterom.

Čistenie

Materiál: ihneď vodou
Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky.

Bezpečnosť

Vid' «Kartu bezpečnostných údajov 07.38».

Aktualizácia

Aktualizované dňa: 19.06.2008 Vyhotovené dňa: 04.01.2002

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

svetový výrobca tmelov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, Poštový kontakt – prevádzka: Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č. ú. 2623251163/1100

IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149