



Technický list 07.39d **Bezpáskový tmel na sádrokartony SUPER FLOT**



Výrobek Je připravená suchá spárovací hmota na bázi sádry, vyztužená vláknem, která přináší efekt mikroztužení, zvyšující odolnost spoje. Předchází tak tvorbě trhlin. Slouží pro pevné spojování sádrokartonových a sádrovláknitých desek bez použití bandáže nebo mřížky. Tmel třídy 4B (bezpáskový spárovací tmel) podle ČSN EN 13 963:2008.

Vlastnosti

- Spárovací hmota vyztužená vláknem
- Rychletuhnoucí
- Po nanesení tvrdne rovnoměrně
- Nevytváří smršťovací trhliny
- Má optimálně dlouhý otevřený čas pro zpracování
- Je vydatná, lehká pro zpracování
- Velmi lehce se nanáší, brousí
- Vysoká odolnost proti vzniku trhlin;

Použití

- Pro interiéry;
- Pro pevné spojování sádrokartonových a sádrovláknitých desek bez použití bandáže nebo výztužné mřížky
- Vyrovnávání nerovností v omítce a sádrokartonových konstrukcích;
- Lokální opravy vnitřních omítek pórobetonových tvárnic, poškozených desek sádrokartonů;

Balení Pytel 5 kg
Barva Bílá až nažloutlá

Technické údaje

Složení	-	sádrovec	
Konzistence	-	sypká směs	
Tepelná odolnost	°C	+75	(po vytvrzení)
Tepelná odolnost	°C	+5	(při přepravě nesmí zmrznout)
Aplikační teplota	°C	+5 / +35	
Pevnost v tahu za ohybu	N	350	dle EN 13963
Přidržnost	N/mm ²	≈ 0,4	porušení v papíru sádrokartonové desky
Čas pro zpracování od namíchání do začátku tuhnutí	min	≈ 50	
Doba tuhnutí	min.	20 < t < 60	
Skladovatelnost	měsíce	12	při teplotách od +5°C do +25°C v originálním neotevřeném obalu na dřevěném roštu

Omezení Mimo jiné není vhodné pro místa zatížená dlouhodobě vlhkem, vodou, pro použití na PE, PP, živičné podklady, dřevěné, kovové a plastové podklady a teflon.

Podklad Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



Technický list 07.39d **Bezpáskový tmel na sádkartony SUPER FLOT**



Pracovní postup Stěrkované desky musí být pevně osazené na stabilní konstrukci, tzn rošt zhotovený z kovových příček či latí, které od sebe mohou být umístěny maximálně 60 cm. Celá spára musí být navíc podložena profilem a konce obou sousedících sdk desek fixovány do tohoto profilu. V ideálním případě jsou sdk desky nalepeny přímo na pevný podklad jako je zdivo, či na vrstvu již kompletního opláštění. U příček, předsazených stěn, nosných stěn a šachtových stěn je největší vzdálenost upevňovacích prostředků na profilu 250 mm. Pro podhledy, podkroví a šikmé plochy je povolena největší vzdálenost 170 mm. Spáry styku čelních hran desek musí být přesazeny nejméně o 400 mm a uspořádány na latích, či profilech. Křížové spáry jsou zcela nepřípustné. Mezi deskami musí být spára přibližně 3-4 mm, která je seříznuta do 2/3 tloušťky desky pod úhlem 45°. Místo nanášení spárovací hmoty SUPER FLOT musí být čisté, suché a bez prachu.

Používat lze při teplotě min. +5°C. Spárovací hmotu SUPER FLOT nasypete do čisté vody a přibližně v poměru 1kg směsi na cca 0,5 litru vody smíchejte. Smíchanou směs nechejte 3 minuty odstát a opět důkladně promíchejte, dokud nedostanete konzistenci husté a hladké hmoty. Takto připravenou spárovací hmotu silně nanášejte nerezovým hladítkem nebo špachtlí na spoje, aby pronikla hluboko mezi styčné desky. Namíchanou hmotu spotřebujte do 50 minut od namíchání. Používejte pouze čisté nádoby/nářadí. Přibližně po 60 minutách po nanesení, pomocí špachtle zeškrabejte nerovnosti a přebytečný materiál. Okamžitě po odstranění nerovností můžete nanést finální vrstvu.

Drobné nerovnosti vyrovnejte až po úplném vyschnutí speciální brusnou mřížkou nebo brusným papírem (zrnitost cca 80).

Upozornění Nelze použít pro aplikace v exteriéru a na stropní konstrukce (podhledy) přichycené závěsy. Pro zmíněnou aplikaci je možno SUPERFLOT použít pouze v případě, je-li rošt pevně ukotven na strop.

Čištění Materiál: voda
Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce

Bezpečnost Viz «Bezpečnostní list 07.39d».

Aktualizace Aktualizováno dne: 23.10.2014 Vyhотовeno dne: 29.01.2011

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100