



Technický list 06.68a Lepidlo na koberce V7508

Výrobek Jednosložkové bezrozpuštědlové lepidlo, na bázi akrylátové disperze polymerů a speciálních aditiv. Vytvrzuje odpařením vody, vytváří trvale pevný, elastický spoj.

Vlastnosti

- ▣ Snadná aplikace, lehká roztíratelnost, bez rozpouštědel;
- ▣ Vysoká přilnavost k savým materiálům;
- ▣ Nehořlavé, netoxické a zdravotně nezávadné.

Použití

- Lepení koberců, korku, PVC s textilní podložkou, a jiných savých materiálů na podklady (beton, zdivo, omítku, sádku, anhydrit, dřevotřískové, dřevovláknité a cementotřískové desky);
- Lepení dřeva a materiálů na bázi dřevní hmoty, překližky apod.;

Balení Kelímek 1 kg, kbelík 5 kg, 25 kg
Barva Bílá

Technické údaje

Základ	-	emulze	
Konzistence	-	tekutá	
Hustota	g/cm ³	1,50 – 1,70	
Obsah sušina	%	77 - 82	
Viskozita Brookfield	mPas	35000 - 60000	
pH	-	7,7 – 8,5	
Tepelná odolnost	°C	- 20 / +90	(po vytvrzení)
Tepelná odolnost	°C	- 10	(krátkodobé přemrznutí)
Aplikační teplota	°C	+15 / +30	
Otevřený čas	min	≈ 1 - 10	(při 20°C / 50% rel. vlhk.)
Úplné vytvrzení	hod	24 - 72	
Možnost přetírat po vytvrzení	-	ano	(akrylátovými barvami)
Pevnost v odlupu	MPa	≈ 2,06	(PVC podlahovina + CETRIS)
Pevnost ve smyku	MPa	≈ 1,15	PVC podlahovina + obklad)
Skladovatelnost	měsíce	24	(při teplotách od +10°C do +25°C)
Spotřeba	g/m ²	450 - 600	(dle savosti a rovnosti podkladu při tl. 1 mm souvislé vrstvy)

Omezení Mimo jiné není vhodné pro použití na PE, PP, bitumen a teflon.
Podklad Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.

Ošetření (příprava) podkladu Velmi savé podklady doporučujeme opatřit penetračním nátěrem S2802A. Podklad při aplikaci nesmí být mokvý. Povolena vlhkost podkladu: beton 4%, anhydrit 3%, dřevo a aglomerované dřevěné materiály 12%.

Pokyny Lepidlo nanášejte plošně na jednu stranu lepené plochy vhodnou zubovou stěrkou např. B1 nebo B2. Po 1 - 10 minutách po nanesení přiložte k sobě lepené materiály. Dle možností proveďte fixaci a zatížení lepeného spoje. Úplné vytvrzení po 24-72 hodinách (dle savosti podkladu a tloušťce lepidla).

Upozornění Chraňte před mrazem! V případě promrznutí lepidlo zhoustne. Před použitím je nutná temperance při 20°C.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



Technický list 06.68a Lepidlo na koberce V7508

Čištění	Materiál: ihned vodou Ruce: pasta na ruce, mýdlo a voda
Bezpečnost	Viz «Bezpečnostní list 06.68»
Aktualizace	Aktualizováno dne: 03.01.2011 Vyhотовeno dne: 18.03.2010

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100