



## Technický list 06.79 Armovací perlinka VALMIERA 160g/m<sup>2</sup>

<b>Výrobek</b>	Síťka ze skelného vlákna.		
<b>Vlastnosti</b>	p Okamžitě a snadno použitelné; p Zvyšuje kvalitu systému; p Zvyšuje ohybovou pevnost; p Posuzováno dle ETAG 004;		
<b>Použití</b>	- Výztužný materiál pro zateplovací fasádní systémy; - Vyztužování (armování) vnitřní a vnějších omítek, polystyrénu při stavbě stěnových příček, bočních stěn van a sprchových koutů apod.; - Vkládání pod cementová lepidla při pokládce dlažby na nestabilní podklady; - Vkládání do hydroizolačních nátěrů např. S-T4, Tekuté elastické hydroizolace, Tekuté asfaltové hydroizolace nebo Tekuté lepenky S-T8,		
<b>Barva</b>	Bílá		
<b>Technické údaje</b>			
Dostava na 100 mm	-	24x2 (±1x2)	(osnova)
	-	20 (±1)	(útek)
Světlost ok	mm	4 x 5	
Počet vláken na 1m délky	ks	241	osnova
	ks	201	útek
Tloušťka upravené tkaniny	mm	0,47	
Plošná hmot. upravené tkaniny	g/m <sup>2</sup>	160 ± 5	
Šířka	cm	100 (+1;-0)	(rozměrová tolerance ± 1%)
		110 (+1;-0)	
Délka	m	50	(rozměrová tolerance ± 1%)
Obsah popela	%	-	
Pevnost v tahu normál. podmínky	N / 5cm	≥ 2000	průměrná hodnota
Pevnost v tahu po stárnutí (ETAG 004)	%	≥ 50	pevnosti po dodání
		≥ 20 N/mm	
Protažení normální podmínky	%	-	(ve směru osnovy)
Protažení po stárnutí	%	-	(ve směru osnovy)
Druh úpravy tkaniny	-	alkalivzdorná	
Skladovatelnost	-	(skladovat v suchu, chladu a nejlépe v temnu a ve svislé poloze)	
<b>Specifikace</b>	Pro zkoušky byly použity postupy dle specifikací ETAG 004		
<b>Aktualizace</b>	Aktualizováno dne: Vyhотовeno dne: 09.07.2012		

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz