



Technický list 07.33 Střešní bitumenový pás DenBit ALUBAND

Výrobek Je izolační páska s lepící bitumenovou vrstvou a horní vyztuženou hliníkovou fólií. Bitumenová vrstva má výbornou lepící vlastnost. Vnitřní sklotextilní mřížka zvyšuje odolnost proti přetržení apod. Hliníková vrstva prodlužuje celkovou životnost pásky, proti povětrnostním vlivům, UV záření a mechanickému poškození.

Vlastnosti

- ▣ Okamžitě použitelná, lepivá;
- ▣ Vysoká přilnavost k většině stavebních materiálů;
- ▣ Velmi vysoká odolnost proti klimatickým vlivům;
- ▣ Velmi lehce a snadno tvarovatelná do požadovaného tvaru.

Použití

- Lemování přechodu lepenkové hydroizolace k atice;
- Lemování oplechování střešních oken a světlíků;
- Vyztužení rohových částí hydroizolace proti mechanickému poškození;
- Opravy poškozených oplechování a žlabů – rýn (koroze).

Balení	Šířka pásky v mm	Délka v mm	Počet ks v krabici
	50	10	6
	75	10	4
	100	10	3
	150	10	2

Barva Hliníková (Aluband), olověná (Loodband)

Technické údaje

Základ	-	bitumen	
Celková tloušťka / tloušťka fólie	mm	1,5 / 0,035	
Plošná hmotnost	kg/m ²	1,50	
Aplikační teplota	°C	+10 / +30	
Tepelná odolnost	°C	-40 / +100	
Bod měknutí	°C	> +105	
Vertikální stékalnost	mm	0 – 2	(při 80°C / 24 hod)
Přilnavost k oceli	N	> 250	
Poměrné prodloužení	%	≥150	(dle ČSN EN ISO 527)
Vodotěsnost V ₃₀	l/m ² . 30min.	≤ 0,2	(dle ČSN 73 2578)
Propustnost vodních par	g/m ² . 24hod	≤ 0,31	(dle DIN 53 122)
Přidrženost k podkladu	MPa	≥ 0,1	(dle ČSN 73 2577MPa)
Pevnost v tahu	MPa	≥ 1,3	(dle ČSN EN ISO 527)
Odolnost UV záření	-	excelentní	
Skladovatelnost	měsíce	24	(při teplotách od +5°C do +25°C)

Omezení Mimo jiné není vhodné pro použití za vlka a mokra.

Podklad Musí být čistý, pevný, bez volných částic prachu a mastnot.

Pokyny Za chladného počasí doporučujeme pásku cca 60 min skladovat při pokojové teplotě, z důvodu zvýšení přilnavosti a lepivosti k podkladu. Pásku lepíme na podklad po sejmutí ochranné fólie. Ihned po nanesení vyhladíme vlhkým hadrem nebo válečkem.

Čištění Materiál: ihned lakový benzín

Ruce: voda a mýdlo, reparační krém na ruce

Bezpečnost Nevystavuje se

Aktualizace Aktualizováno dne: 04.04.2011 Vyhотовeno dne: 17.02.2002

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100