



Technický list 07.75 Malířský nátěr

Výrobek Jednosložkový, matný, vodou ředitelný, klasický nátěr na bázi disperze, mletých vápenců a chemických přísad, určený pro nátěry interiérů. Velikost částic umožňuje nanášet pomocí vysokotlakého stříkacího zařízení typu AIRLESS.

Vlastnosti

- ▣ Vysoká kryvost
- ▣ Rychleschnoucí
- ▣ Odolný proti plísním
- ▣ Paropropustný dle ČSN 73 2580

Použití

- Klasické nátěry vápenocementových omítek, cihelného zdiva, betonových panelů
- Nátěry dřevotřískových, dřevovláknitých a cementotřískových desek
- Možnost nanášet vysokotlakým stříkacím zařízením typu AIRLESS

Balení Vědro 7 kg a 14 kg, sud 28 kg
Barva Bílá – bělost 90%

Technické údaje

Základ	-	Anorganická plniva, fungicidní látky, deriváty celulózy ve vodném prostředí, speciální aditiva a další zušlechťující přísady.	
Velikost částic	µm	≤ 45	95% všech částic
	µm	≤ 100	100% všech částic
Klasifikace zrnitosti	-	jemný	ČSN EN 13300 (částice do 100 µm)
Lesk	-	stupeň 5 – 4	
Kryvost	-	stupeň 2 – 1	
Viskozita	mPa.s	6500 - 9000	(Brookfield, vř.č. 6,60 rpm, při 20±0,5°C)
Hustota	g/cm ³	1,60	
Sušina, podíl pevných látek	%	52,2	
Bělost	%	≥ 86,5	(λ = 530 nm)
	%	≥ 90	(MgO=100%)
Tepelná odolnost	°C	+5	při přepravě nesmí zmrznout
Aplikační teplota	°C	+5 / +30	
Doba schnutí	hod	4	při 20°C / 55% rel.vlhkosti
Přídržnost k podkladu	MPa	≥ 0,90	ČSN 73 2577: 1982
Třída propustnosti vodních par	-	I.	ČSN EN ISO 7783-2
S _d hodnota	m	0,05	ČSN EN ISO 7783-2
Skladovatelnost	měsíce	24	při teplotách od +5°C do +30°C
Vydatnost z 1 kg	m ²	3 – 5	ve dvou vrstvách
Spotřeba	m ²	0,2 – 0,35	ve dvou vrstvách
Obsah netěkavých složek	%	≥ 57,5	hmotnosti
	%	≥ 35	objemu
Obsah těkavých organických látek - VOC	g/litr NH	0	
Obsah těkavého organického uhlíku	g/kg NH	0	

Omezení Barva není určena k nátěrům: materiálů, které jsou v přímém styku s potravinami, pitnou vodou ani dětských hraček. Nedoporučujeme mísit s jinými druhy barev.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



Technický list 07.75 Malířský nátěr

Podklad	Musí být vyzrálý, soudržný, suchý, bez nečistot a biologického napadení (plísně, řasy), nezasolený, pevný, dle potřeby vytmelený a zabroušený, bez volných částic prachu, mastnot a olejů, chemicky neutrální, napuštěný zředěnou barvou nebo penetračním nátěrem S 2802 A nebo S -T70.
Pokyny	Základní penetrační nátěr (na novou omítku) provádíme barvou ředěnou vodou v poměru 0,5 l čisté vody / 1 kg barvy. Po zaschnutí základního nátěru nanášíme krycí nátěr ředěný v poměru 0,3-0,5 litrů čisté vody na 1 kg barvy. Po důkladném promíchání možno ihned nanášet štětcem, válečkem nebo stříkáním. Dle potřeby nanášíme po zaschnutí předchozí vrstvy další krycí nátěr. Tónování lze provádět běžnými tónovacími přípravky.
Upozornění	Při přepravě a skladování nesmí dojít k přemrznutí nebo zmrznutí nátěru. Dodržujte minimální skladovací teplotu. Pro ředění používat pouze vodu destilovanou, demineralizovanou nebo pitnou!
Čištění	Materiál: ihned vodou Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.
Bezpečnost	Viz «Bezpečnostní list 07.75».
Aktualizace	Aktualizováno dne: 20.08.2013

Vyhotoveno dne: 22.12.2003

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100