



Technický list 08.12 Hliníková páska

Výrobek Jednostranně lepivá, velmi jemná hliníková páska opatřena souvislým tepelně odolným lepivým filmem.

Vlastnosti

- ▣ Okamžitě použitelná;
- ▣ Vysoká přilnavost k různým podkladům;
- ▣ Vysoká odolnost proti vlku, páram a výparům, UV záření a stárnutí;

Použití

- Ochranné bandáže izolačních materiálů – kabelových přechodků a spojek;
- Ochranné překrytí hadicových a kabelových bandáží;
- Spojování a obalování izolačních materiálů, klimatizačních a ventilačních jednotek;

Balení	Šířka (mm)	délka (m)	počet ks / kartón
	50	50	24

Barva Hliníková

Technické údaje

Základ		Al (hliník)	nosný materiál
Základ		akrylát	lepidlo
Tloušťka fólie	µm	30 ± 10%	TM 5006 (Afera)
Tepelná odolnost	°C	-30 / +85	trvalé zatížení
Aplikační teplota	°C	+5 / +40	
Protažení při přetržení	%	> 2	TM 5004 (Afera)
Přilnavost na kov (nerez)	N/25mm	> 12	TM 5001 (Afera)
Pevnost v tahu	N/25mm	60 ± 15	TM 5004 (Afera)
Skladovatelnost	měsíce	24	při teplotách od +5°C do +35°C

Podmínky skladování V originálních uzavřených obalech ve vodorovné poloze v suchých skladovacích prostorách, chráněny před prachem, žářem, vlhkostí, UV zářením, chemickými výparů ideálně kolem 21°C a 50% rel.vlhk.

Podklad Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje. Nesavé podklady doporučujeme odmastit. Před použitím odstraňte krycí fólii na lepicí vrstvě

Aktualizace Aktualizováno dne: 01.10.2013 Vyhotoveno dne: 23.12.2003

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100