

Popis

Jednostranně lepicí zesílená LDPE fólie opatřená akrylovým lepidlem.

Provedení

Tlouška (µm)	cca 30 bez ochranného lineru
Délka v roli (m)	25

Forma dodání

- Jednostranně lepicí fólie navinutá do role
- Jako liner slouží silikonizovaný papír
- Barva zelená

Technická specifikace

Ekvivalentní difúzní tloušťka Sd	cca 30 m
UV odolnost	max. 3 měsíce
Aplikační teplota	+5°C až +40°C
Teplotní odolnost	-40 °C až +100 °C
Lepidlo	Akrylátová disperze (nanesené množství cca 210 g/m ²)
Skladovací teplota	+15 °C až +25 °C

Příprava

Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, zbavené prachu, nečistot a všech volných částí. Pro vyčistění podkladní plochy použijte přípravek AA404. V případě citlivých podkladů doporučujeme jeho použití nejdříve vyzkoušet. Drolivé a prašné podklady impregnujte pomocí ME901 nebo ME902.

Zpracování

Odviňte pásku z role, naměřte a uřízněte dle potřeby. Poté aplikujte přímo na připravené podkladní plochy.

Dodatečné informace

Tipy

Díky nízké tloušťce fólie může snadno dojít k poškození tzn. protržení. Proto doporučujeme dodatečné zakrytí, které je odolné vůči mechanickému poškození.

Upozornění



ME319

Fólie na spoje a prostupy Green

illbruck ME319 je těsnicí určená pro aplikace, kde je vyžadováno trvalé vzduchotěsné a parozbrzdící utěsnění spár a spojů. Fólie bývá využívána např. pro utěsnění spár mezi sendvičovými konstrukcemi (desky, panely) nebo přeplátování spojů vzduchotěsných membrán.

Hlavní výhody

- vysoká odolnost proti průchodu vzdušných par
- rychlá, snadná a estetická aplikace
- pro aplikace v interiéru
- vybavena velmi kvalitním lepidlem
- Kompatibilita s požadavky DIN 4107-11 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden)

Lepený spoj tvoří tzv. nerozebíratelné spojení. Při pokusu o odlepení fólie z podkladu či jedné vrstvy od druhé dojde pravděpodobně k jejímu poškození či přetržení. V takových případech je potřeba fólii nahradit novou vrstvou. Vytvoření spoj odolává excelentně kolísání okolních teplot a vlhkosti. Fólie nesmí být vystavena trvalému působení vysoké vlhkosti (sauny, plavecké bazény) nebo působení stojaté vody. Zároveň není možné aplikovat fólii na spáry a spoje, kde by byla vystavena trvalému mechanickému zatížení.

Technický servis

Na vyžádání je k dispozici technický servis. V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu.

Aplikace, jakož i podmínky během aplikace nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost

plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



Tremco CPG s.r.o.
IČO: 15 89 08 13
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3,
Tel +420 296 565 333
prodej@cpg-europe.com