

Technický list

## FM330

### PERFECT ELASTIC FOAM PRO

Elastická pěna PRO Perfect

05-12-2023 / V 1

#### Popis

Jednokomponentní polyuretanová pěna s hnacím plynem neobsahujícím freony, reagující vzdušnou vlhkostí. Pěna není UV stabilní.



#### Přednosti produktu

- Elastická pěna
- Pružnost až 35%
- Minimální post expanze
- Výborná řezatelnost
- Nedeformuje okenní rámy
- Aplikace možná od - 3°C

#### Účel použití

Oknařská pěna FM330 je unikátním produktem svého druhu. Slouží jako dlouhodobě „elastický“, tepelně a zvukově izolační materiál. Vysoce vhodný pro montáž otvorových výplní a dveří rovněž pro vyplnění a utěsnění dilatačních spár.

#### Balení

Plechová dóza 880 ml se závitem pro aplikační pistoli nebo trubičku.

Balení: karton = 12 ks

#### Technická specifikace

Prodloužení při přetržení	ČSN EN 17333-4	50%
Aplikační teplota		-3 °C až +35 °C
Řezatelnost (min)	ČSN EN 17333-3	45 min.
Doba zatížení		24 hod.
Skladování (v suché místnosti a neotevřené)		24 měsíců ve svislé poloze
Nelepivost	ČSN EN 17333-3	10 min.
Dlouhodobá teplotní odolnost		-40 °C až +90 °C
Pevnost v tahu (za sucha)	ČSN EN 17333-4	65 kPa
Tepelná vodivost	ČSN EN 12667	0,036 W/m.K
Objemová hustota	ČSN EN 17333-1	15-25 kg/m <sup>3</sup>

#### Příprava

Povrchy musí být zatížitelné, čisté, bez prachu, nečistot a námrazy.

Technický list

## FM330

### PERFECT ELASTIC FOAM PRO

#### Aplikace

- Našroubujte na dózu aplikační pistoli, poté s dózou minimálně 20x silně zatřeste.
- Dózu je třeba držet při aplikaci neustále dnem nahore.
- Před aplikací podklad navlhčete, pokud je teplota vzduchu vyšší než +5 °C.
- Pěnu dávkujte uměřeně, spáry a dutiny zcela nevyplňujte (na cca 80 %), pěna zvětšuje svůj objem během vytvrzování.
- Pokud chcete dosáhnout minimálního napěnění pěny nevlhčete.
- Větší spáry než 8x2 cm vyplňte po vrstvách a před nanášením další vrstvy předchozí navlhčete. Docílíte tak lepšího průběhu vytvrzování pěny. Napěnění pěny však bude větší než bez vlhčení.

#### Čištění nářadí

K vyčištění pistole a skvrn od nevytvrzené pěny použijte illbruck AA290 PUR Čistič.

#### Upozornění

Pěnu užívat jen v dobře větratelných místnostech. Při aplikaci nekouřit! Uchovávejte mimo dosah dětí. Před aplikací je vhodné zakrýt přílehlé plochy. Nevytvrzená pěna lze po skončení aplikace vyčistit přípravkem PUR čističem nebo acetonem. Vytvrzenou pěnu je možno odstranit pouze mechanicky. Při transportu dóz s pěnou vozem mohou být ukládány pouze do kufru nebo úložného prostoru. V žádném případě nepřevážet dózy v kabině řidiče nebo zadním sedadle. Skladovat ve svislé poloze.

Technický list

**FM330**

**PERFECT ELASTIC FOAM PRO**

## Certifikace



Tremco CPG s.r.o.  
Slezská 2526/113  
130 00 Praha 3  
Czechia  
+420 296 565 333  
prodej@tremcocpg.com