



T COMP 400

Rok poslední aktualizace: 2024

STRUKTURA: trojrozměrná rohož z extrudovaných vláken

VLASTNOSTI

tol

Surovina (+ UV stabilizátor)	Polypropylen
Barva	Černá

FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ VLASTNOSTI

tol

Tloušťka při 2 kPa	EN 1849-2	mm	9	±15%
Pevnost v tahu MD	EN ISO 10319	kN/m	1,2	±20%
Pevnost v tahu CMD	EN ISO 10319	kN/m	0,6	±20%
Kapacita rovinného průtoku MD (20 kPa; i=1; S/S)	EN ISO 12958	l/(m·s)	0,65	±20%

ROZMĚROVÉ CHARAKTERISTIKY

tol

STANDARDNÍ ROZMĚRY				
Šířka role	EN 1848-2	m	1,4	±20%
Délka role	EN 1848-2	m	25	±20%

MD: Podélný směr

CMD: Příčný směr



Informace uvedené v tomto datovém listu jsou podle našeho nejlepšího vědomí pravdivé a správné, nicméně nové výsledky výzkumu a praktické zkušenosti mohou vést k revizím provedeným bez předchozího upozornění. Z informací uvedených v tomto dokumentu nelze vyvodit žádnou záruku ani odpovědnost. Kromě toho není naším záměrem porušovat žádné patenty nebo licence.

TeMa Technologies and Materials srl

Via dell'Industria 21 - 31029 Vittorio V.to (TV) Tel. +39.0438.50.31 - Fax +39.0438.50.34.60 - e-mail: info@temacorporation.com - www.temacorporation.com

Rev. 2/2024